



Buitenbeits

Omschrijving	1-komponenten oplosmiddelarme dekkende kleurbeits op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en hoogwaardige pigmenten, waarin een gedeelte van het oplosmiddel is vervangen door water.
Toepassing	Op nieuw hout als 1-potssysteem, op oude verweerde beits- en carbolineumlagen.
Kenmerken	Weers- en UV bestendig Vochtregulerend Werkzaam tegen mos, algen en schimmel oppervlakten. Verhindert zwellen, barsten en vergrijzen van het hout. Geschikt voor binnen- en buitentoepassing Bladdert niet
Kleur	Op aanvraag
Glans	Zacht glanzend
Basisgegevens	dichtheid : ca. 0,99- 1,11 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 40 % verdunner : 9008 VOS : 350 gr/ltr stofdroog : ca. 3 uur overschilderbaar na minimaal : ca. 24 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 75 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte: 13 m ² /l bij 20 micrometer, droge laagdikte: 20 m ² /l