



Platina snelgrond

Omschrijving	Lucht drogende snelgrond op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.
Toepassing	Het gronden en overgronden van hout en het overgronden van metalen ondergronden.
Kenmerken	Uitstekende vloeieigenschappen. Snelle droging Eenvoudig te verwerken Goede weersbestendigheid Goed watervast Voldoet aan VOC 2010 Richtlijn EU-grenswaarde produkt Cat. A/i : 500 g/l (2010). Dit produkt bevat minder dan 500 g/l VOS
Kleur	Wit en grijs
Glans	Halfmat
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,29 kg/l volumevast stofgehalte : ca. 50 % verdunner : 9008 stofdroog : ca. 30 minuten overschilderbaar na minimaal : ca. 4 uur overschilderbaar maximaal : onbeperkt De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 60 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 40 micrometer, droge laagdikte: 11,5 m ² /l bij 30 micrometer, droge laagdikte: 15,2 m ² /l