



Platina wegenverf

Omschrijving	1-komponenten wegenverf op basis van een alkalischbestendig bindmiddel en pigmenten
Toepassing	Als isolatieverf moet in 2 onverdunde lagen aangebracht worden. 1 ^e laag 3 uur laten drogen, 2 ^e laag in kruisverband over de 1 ^e laag aanbrengen. De ondergrond dient schoon en vet- en stofvrij te zijn.
Kenmerken	Goede waterdoorlaatbaarheid. Universeel verwerkbaar. Dient als versteviging en bescherming van het wegdek. Voorkomt het losraken van steenslag.
Kleur	Wit.
Glans	Mat
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 1,30 kg/l volume-vaste stofgehalte : ca. 43 % verdunner : 9007 stofdroom : 10 minuten overschilderbaar na minimaal : 3 uur (afhankelijk van temp.) overschilderbaar maximaal : onbeperkt met zichzelf De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 70 micrometer.
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10 °C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 30 micrometer, droge laagdikte : 14,3 m ² /l bij 40 micrometer, droge laagdikte : 10,8 m ² /l